



SCHEDA DATI TECNICI
ALLUMINIO POLVERE ATOMIZZATA

www.andreagallo.it

Alluminio metallo polvere ALP 0-7

Polvere ottenuta per atomizzazione con aria.
La polvere durante l'atomizzazione si ricopre
di un sottilissimo strato di ossido che la rende
stabili all'aria.

GRANULOMETRIA: (ISO/DIS 4497)	microns	%
	>830	-
	>400	-
	>300	-
	>212	-
	>150	-
	>106	-
	>75	5±5
	>45	50±5
	fondo	50±5

cumulativo sopra acciaio.

SCORREVOLEZZA: (ISO 4490-1978)

NO	sec.
1±0,05	0,05

DENSITA' APP. (ISO 3923-1979)

	g/cm ³
1±0,05	0,05

ANALISI CHIMICA:

Al	99,4	% min.
Fe	0,4	% max.
Si	0,3	% max.

FORMA:

Allungata, fusiforme, clavicolare, irregolare, con
superficie dura.