



CERA D'API SBIANCATA (GOCCE)

CNP102.1

	LIMITI	METODO
STATO FISICO (25°C)	Solido	
COLORE VISIVO	Avorio	VISIVO
TEMPERATURA DI SOLIDIFICAZIONE	59 - 63 (°C)	ASTM D938
PENETRAZIONE AGO 25°C	18 - 25 (dmm)	ASTM D1321
VISCOSITA' 100°C	5.5 - 8 (cPs / mPas)	ASTM D3236
ACIDITA'	17 - 23 (mg.KOH / gr.)	F.u.
SAPONIFICAZIONE	89 - 99 (mg.KOH / gr.)	ASTM D94
NUMERO DI ESTERI	66 - 82 (mg.KOH / gr.)	
DATA DI SCADENZA	Max	
CONFORME USP 28-35	Max	
DATA DI PRODUZIONE	Max	

25/10/2016