



distribuito da:
ANDREA GALLO DI LUIGI S.r.l.
azienda fondata nel 1892
Via Erzelli, 9 - 16152 Genova (Italy)
Tel. 010.650.29.41
www.andreagallo.it

MICRO 1500

CMP303.4

	LIMITI	METODO
STATO FISICO (25°C)	Solido	
COLORE SAYBOLT	+15 Min	ASTM D156
ODORE	1 () Max	ASTM D1833
TEMPERATURA DI SOLIDIFICAZIONE	84 - 88 (°C)	ASTM D938
PENETRAZIONE AGO 25°C	8 - 18 (dmm)	ASTM D1321
VISCOSITA' 100°C	12 - 17 (cSt)	ASTM D445
OLIO	1.0 (%) Max	ASTM D721

14/09/2011