



COLOFONIA PORTOGHESE WW

CNC512.1

	LIMITI	METODO
STATO FISICO (25°C)	Solido	
COLORE VISIVO	WW	VISIVO
ODORE/SAPORE	Tipico ()	DEOSER-2
PUNTO DI RAMMOLLIMENTO	75 - 85 (°C)	ASTM D36
ACIDITA'	160 - 190 (mg.KOH / gr.)	F.u.
SAPONIFICAZIONE	175 - 205 (mg.KOH / gr.)	ASTM D94
CONTENUTO OLI VOLATILI	0.8 - 2.2 (%)	A.O.C.S.

02/07/2012

FABIO COSTA

UFFICIO TECNICO E REGOLATORIO – ANDREA GALLO DI LUIGI S.R.L.


Andrea Gallo di Luigi srl