



distribuito da:
ANDREA GALLO DI LUIGI S.r.l.
azienda fondata nel 1892
Via Erzelli, 9 - 16152 Genova (Italy)
Tel. 010.650.29.41
www.andreagallo.it

BSR 80 PLUS

Idrorepellente silossanico concentrato all'80% di contenuto attivo, prodotto con materie prime Evonik Industries, formulato espressamente per l'impregnazione di materiali edili assorbenti a media ed alta porosità. Caratterizzato da un'elevata velocità di polimerizzazione e da un'eccellente effetto perlante. Il BSR 80 PLUS è anche indicato per supporti alcalini.

CARATTERISTICHE CHIMICO- FISICHE

Contenuto in sostanza attiva:	80% \pm 1%
Densità:	1,00 \pm 0,05% gr/cm ³
Colore:	da incolore a paglierino
Solvente:	Ragia minerale, idrocarburi aromatici ed alifatici.
Punto di infiammabilità:	28°C

PROPRIETA'

Il BSR 80 PLUS è caratterizzato da:

- Eccellente effetto perlante
- Buona permeabilità al vapore acqueo
- Assenza di variazioni cromatiche
- Buona durata nel tempo
- Elevato potere antiadesivo nei confronti dello smog e della polvere
- Assenza di efflorescenze saline dovute a sottoprodotti di reazione
- Assenza di formazione di pellicole superficiali
- Rapida essiccazione superficiale senza la formazione di superfici umide ed appiccicose

Per le pietre naturali è sempre indispensabile una prova preliminare a causa dell'eterogeneità dei supporti da trattare.

APPLICAZIONE

Idrorepellente BSR 80 PLUS va diluito prima dell'uso in ragia minerale con diluizione 1:10-1: 13 parti in peso in funzione del supporto da trattare ed in seguito applicato a superfici perfettamente asciutte, pulite, senza sali solubili presenti e dove non si manifestino fenomeni di umidità ascendente. Il prodotto è particolarmente indicato per:

- Facciate in mattoni
 - Fibrocemento
 - Intonaci minerali
 - Pietre naturali ed artificiali con leganti a base minerale
 - Protettivo finale per pitture minerali per esterni (quarzo, silicati).
 - Manufatti in cemento
-



distribuito da:
ANDREA GALLO DI LUIGI S.r.l.
azienda fondata nel 1892
Via Erzelli, 9 - 16152 Genova (Italy)
Tel. 010.650.29.41
www.andreagallo.it

E' opportuno applicare il BSR 80 PLUS in soluzione su superfici fredde e non esposte alle irradiazioni solari dirette.

Durante l'applicazione del prodotto è opportuno proteggere la vegetazione circostante, finestre, infissi in alluminio, con pellicole protettive in polietilene.

Avvertenze: stuccare preventivamente fessure superiori a 0,3 mm.

Non trattare superfici interessate a fenomeni di umidità dovuti a risalita capillare.

STOCCAGGIO

9 mesi in contenitori ermeticamente chiusi a temperature inferiori a 30°C.

NORME DI SICUREZZA

Il prodotto è infiammabile, evitare pertanto il contatto con fiamme libere nel caso di contatto con gli occhi o con la pelle lavare abbondantemente con acqua. Nel caso di ingestione consultare il medico.

Le informazioni fornite in questa scheda sono elaborate in base alle nostre conoscenze attuali e nel caso di variazioni dovute a nuove tecnologie e/o sviluppi del settore saranno modificate. A fine cautelativo l'utilizzatore dovrebbe ugualmente effettuare verifica del materiale che gli perviene. Le indicazioni fornite circa l'uso del materiale sono state desunte da prove da noi eseguite con una corretta procedura. Nel caso di impiego dei nostri materiali con altri non di nostra produzione si consiglia di effettuare prove ed esami in proprio, al fine di individuare le eventuali incompatibilità. L'utilizzatore è tenuto a verificare ed eventualmente risolvere le problematiche che potrebbero insorgere in merito alla violazione di brevetti di terzi.