



ANDREA GALLO DI LUIGI S.r.l.

azienda fondata nel 1892

Via Erzelli, 9 - 16152 Genova (Italy)

Tel. 010.650.29.41 - Fax 010.650.38.88

www.andreagallo.it

PARAFFINA 75

PRP050.3

	LIMITI	METODO
STATO FISICO (25°C)	Solido	
COLORE SAYBOLT	+21 Min	ASTM D156
TEMPERATURA DI SOLIDIFICAZIONE	59 - 64 (°C)	ASTM D938
PENETRAZIONE AGO 25°C	18 - 24 (dmm)	ASTM D1321
VISCOSITA' 100°C	4 - 7 (cSt)	ASTM D445
OLIO	1 (%) Max	ASTM D721
DATA DI SCADENZA	Max	

26/10/2016