



# PARAFFINA RAFFINATA GOCCE 56-58

PRP021.4

	LIMITI	METODO
STATO FISICO (25°C)	Solido	
COLORE SAYBOLT	+25 Min	ASTM D156
ODORE	1 ( ) Max	ASTM D1833
TEMPERATURA DI SOLIDIFICAZIONE	56 - 58 (°C)	ASTM D938
PENETRAZIONE AGO 25°C	12 - 18 (dmm)	ASTM D1321
VISCOSITA' 100°C	2 - 6 (cSt)	ASTM D445
OLIO	0.5 (%) Max	ASTM D721
TORBIDITA' (70 °C)	Limpido	VISIVO
CONFORME RAL	Max	

10/01/2019



ANDREA GALLO DI LUIGI S.r.l.

Azienda fondata nel 1892

[www.andreagallo.it](http://www.andreagallo.it)

Descrizione Merceologica: cera raffinata

Descrizione Chimica: miscela di idrocarburi paraffinici e coadiuvanti tecnologici

Usi pertinenti della sostanza/miscela: cera conforme a:

- Dir. 2002/72/CE, Reg. EU1935/2004, Reg. EU 10/2011, Reg. 2023/06 e successivi aggiornamenti
- D.M. del 21/03/1973 (recepite le direttive C.E.E. 82/711, 90/128 e 92/39, concernente la disciplina igienica degli imballaggi destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari) e successivi aggiornamenti
- DPR 777/82 e successivi aggiornamenti
- non contiene allergeni in conformità al DM CEE 89/2003
- Shelf life: 12 Mesi (si raccomanda stoccaggio in luogo asciutto e pulito, lontano da fonti di calore e protetto dagli agenti atmosferici)