



distribuito da:
ANDREA GALLO DI LUIGI S. r. l.
azienda fondata nel 1892
Via Erzelli, 9 - 16152 Genova (Italy)
Tel. 010.650.29.41
www.andreagallo.it

PARAFFINA RAFFINATA GOCCE 62/64

PRP095.2

	LIMITI	METODO
STATO FISICO (25°C)	Solido	
COLORE SAYBOLT	+24 Min	ASTM D156
TEMPERATURA DI SOLIDIFICAZIONE	62 - 64 (°C)	ASTM D938
PENETRAZIONE AGO 25°C	14 - 18 (dmm)	ASTM D1321
OLIO	0.5 (%) Max	ASTM D721

02/01/2015