



ANDREA GALLO DI LUIGI S. r. l.

[azienda fondata nel 1892](#)

Via Erzelli, 9 - 16152 Genova (Italy)

Tel. 010.650.29.41 - Fax 010.650.38.88

www.andreagallo.it

PARAFFINA RAFFINATA GOCCE 50/52

PRP020.2

	LIMITI	METODO
STATO FISICO (25°C)	Solido	
COLORE SAYBOLT	+26 - +30	ASTM D156
ODORE	1 () Max	ASTM D1833
TEMPERATURA DI SOLIDIFICAZIONE	50 - 52 (°C)	ASTM D938
PENETRAZIONE AGO 25°C	14 - 22 (dmm)	ASTM D1321
VISCOSITA' 100°C	2 - 6 (cSt)	ASTM D445
OLIO	0.5 (%) Max	ASTM D721
CONFORME FDA	Max	172.880/172.886/178.3710
TORBIDITA' (60 °C)	Limpido	VISIVO
CONFORME RAL	Max	

27/11/2015

I prodotti sono venduti alla condizione che il cliente controlli il prodotto prima di usarlo per verificarne l'idoneità al proprio particolare utilizzo.