



Scheda Tecnica

Paraffina raff. gocce 58/62

	LIMITI	METODO
STATO FISICO (25°C)	Solido	
COLORE SAYBOLT	+27 Min	ASTM D156
ODORE	1 () Max	ASTM D1833
TEMPERATURA DI SOLIDIFICAZIONE	58 - 62 (°C)	ASTM D938
PENETRAZIONE AGO 25°C	13 - 19 (dmm)	ASTM D1321
VISCOSITA' 100°C	3 - 6 (cPs / mPas)	ASTM D3236
TORBIDITA' (80°C)	Limpido	VISIVO

25/11/2018

Descrizione Merceologica: cera raffinata

Descrizione Chimica: miscela di idrocarburi paraffinici e coadiuvanti tecnologici Usi pertinenti della sostanza/miscela: cera conforme a:

- Dir. 2002/72/CE, Reg. EU1935/2004, Reg. EU 10/2011, Reg. 2023/06 e successivi aggiornamenti

- D.M. del 21/03/1973 (recepite le direttive C.E.E. 82/711, 90/128 e 92/39, concernente la disciplina igienica degli imballaggi destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari) e successivi aggiornamenti

- DPR 777/82 e successivi aggiornamenti

- non contiene allergeni in conformità al DM CEE 89/2003

- Shelf life: 12 Mesi (si raccomanda stoccaggio in luogo asciutto e pulito, lontano da fonti di calore e protetto dagli agenti atmosferici)

I prodotti sono venduti alla condizione che il cliente controlli il prodotto prima di usarlo per verificarne l'idoneità al proprio particolare utilizzo.