



# PARAFFINA RAFF. LASTRE 47/50

PRP054.2

	LIMITI	METODO
STATO FISICO (25°C)	Solido	
COLORE SAYBOLT	+28 Min	ASTM D156
ODORE	1 ( ) Max	ASTM D1833
TEMPERATURA DI SOLIDIFICAZIONE	47 - 50 (°C)	ASTM D938
PENETRAZIONE AGO 25°C	20 - 35 (dmm)	ASTM D1321
VISCOSITA' 100°C	2 - 4 (cSt)	ASTM D445
OLIO	1 (%) Max	ASTM D721
TORBIDITA' (60 °C)	Limpido	VISIVO

11/03/2016