



PARAFFINA RAFF. LASTRE 50/52

PRP020.2

	LIMITI	METODO
STATO FISICO (25°C)	Solido	
COLORE SAYBOLT	+26 - +30	ASTM D156
ODORE	1 () Max	ASTM D1833
TEMPERATURA DI SOLIDIFICAZIONE	50 - 52 (°C)	ASTM D938
PENETRAZIONE AGO 25°C	14 - 22 (dmm)	ASTM D1321
VISCOSITA' 100°C	2 - 6 (cSt)	ASTM D445
OLIO	0.5 (%) Max	ASTM D721
TORBIDITA' (60 °C)	Limpido	VISIVO
CONFORME FDA	Max	172.880/172.886/178.3710
CONFORME RAL	Max	

27/11/2015