



PARAFFINA RAFF. LASTRE 52/54

PRP026.2

| | LIMITI | METODO |
|--------------------------------|---------------|--|
| STATO FISICO (25°C) | Solido | |
| COLORE SAYBOLT | +27 Min | ASTM D156 |
| ODORE | 0.5 () Max | ASTM D1833 |
| TEMPERATURA DI SOLIDIFICAZIONE | 52 - 54 (°C) | ASTM D938 |
| PENETRAZIONE AGO 25°C | 16 - 22 (dmm) | ASTM D1321 |
| OLIO | 0.5 (%) Max | ASTM D721 |
| IDONEO CONTATTO ALIMENTI | () Max | D.M.26/04/93 220 - 172.886/172.880/178.3710 |
| TORBIDITA' (60 °C) | Limpido | VISIVO |
| DATA DI SCADENZA | Max | |
| DATA DI PRODUZIONE | Max | |

13/02/2018