



# PARAFFINA RAFF. LASTRE 54/56

PRP038.3

	LIMITI	METODO
STATO FISICO (25°C)	Solido	
COLORE SAYBOLT	+28 Min	ASTM D156
ODORE	1 ( ) Max	ASTM D1833
TEMPERATURA DI SOLIDIFICAZIONE	54 - 56 (°C)	ASTM D938
PENETRAZIONE AGO 25°C	10 - 18 (dmm)	ASTM D1321
VISCOSITA' 100°C	3 - 6 (cPs / mPas)	ASTM D3236
OLIO	0.5 (%) Max	ASTM D721
TORBIDITA' (70 °C)	Limpido	VISIVO

05/10/2016

Descrizione Merceologica: cera raffinata

Descrizione Chimica: miscela di idrocarburi paraffinici

Usi pertinenti della sostanza/miscela: cera conforme a:

- Dir. 2002/72/CE, Reg. EU1935/2004, Reg. EU 10/2011, Reg. EU 2023/06 e successivi aggiornamenti

- D.M. del 21/03/1973 e successivi aggiornamenti

- DPR 777/82 e successivi aggiornamenti

- non contiene allergeni in conformità al REG EU 1169/2011

- Shelf life: 12 Mesi (si raccomanda stoccaggio in luogo asciutto e pulito, lontano da fonti di calore e protetto dagli agenti atmosferici)