



Paraffina tecnica

RIOWAX 721

	LIMITI	METODO
STATO FISICO (25°C)	Solido	
COLORE	3.5 Max	ASTM D1500 - 12
TEMPERATURA DI SOLIDIFICAZIONE	64 - 68 (°C)	ASTM D938 - 12
PENETRAZIONE AGO 40°C	60 (dmm) Max	ASTM D1321 - 16a
VISCOSITA' 100°C	4 - 8 (cPs / mPas)	ASTM D3236 - 15

I prodotti sono venduti alla condizione che il cliente controlli il prodotto prima di usarlo per verificarne l'idoneità al proprio particolare utilizzo.