



ANDREA GALLO DI LUIGI S.r.l.u.

Azienda fondata nel 1892

Via Erzelli 9, 16152 Genova, Italy Tel. +39 (0)10 6502941
info@andreagallo.it www.andreagallo.it p.iva00270850100



GOMMA LACCA TN

cod. 59700810

Data di revisione: 01.01.2024

CARATTERISTICHE

Aspetto	scaglie dal giallo all'arancio/marrone
Odore	caratteristico
CAS	9000-59-3
EINECS	232-549-9
PRODOTTO ESENTE REACH	

PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE STANDARD

Temperature di fusione	°C	70-85
Valore acidità	mg KOH/g	60-75
Valore saponificazione	mg KOH/g	175-240
Perdita all'essiccazione	%	max 2.0
Contenuto cera	%	max 5.0
Insolubili in alcool caldo	%	max 1.0
Metalli pesanti	mg/Kg	max 10
Numero di iodio	mg/Kg	14-18
Arsenico	mg/Kg	max 3.0
Colofonia	%	nessuna
Ceneri	%	max 1.0

SPECIFICHE:

MICROBIOLOGICHE

Conteggio totale delle piastrine	Max. 1000/G
Lieviti	Max. 100/G
Muffe	Max. 100/G
E. Coli	Neg./G.
Salmonella	Neg./10 G
Conta aerobica vitale totale/G	Meno di 10
Enterobatteri	Meno di 10
Stafilococco aureo	Negativo

IMBALLO

Casse di legno da 25/50/75 kg

Sacchi carta con sacco cotone interno da 25 Kg

MAGAZZINAGGIO E METODI DI CONSERVAZIONE

Immagazzinare il prodotto in luogo fresco e asciutto. La temperatura consigliata è non superiore a 25 °C; può essere immagazzinata anche in magazzini frigo: non teme il freddo. Al caldo invece si impacca e c'è il rischio che polimerizzi.